

LATÃO 260 CARTUCHO / 70-30 3/4 D

Descrição:

Conformabilidade a quente razoável; Conformabilidade a frio excelente; Métodos de junção: Soldagem fraca excelente; Brasagem excelente; Soldagem oxiacetilênica boa; Soldagem a arco com eletrodo revestido não recomendada.

APLICAÇÃO

Químicas: permutadores de calor para água doce, limpa, evaporadores e aquecedores de caldo em usinas de açúcar, corpos de extintor de incêndio. Elétricos: estojos para faroletes, refletores, receptáculos e soquetes de lâmpadas.

Detalhes do Produto

PROPRIEDADES QUÍMICAS:

Fe	0,05%
Cu	68,5-71,5%
Pb	0,07%
Zn	29,90

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Condutibilidade Elétrica: 28 % I.A.C.S
Condutibilidade Térmica: 0,29 cal/cms°C
Densidade: 8,53 g/cm³
Expansão Térmica: 20,0%
Módulo de Elasticidade: 110000 Mpa
Ponto de Fusão: 965°C

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Limite de Resistencia: 439-470 Mpa
Limite de escoamento: 137-392 Mpa
Alongamento: 18-57%
Dureza: 135 Brinell
Têmpera: 3/4 D